



## Chemico Jointing Cement October 2017

## Product Specification

**Tip:** Etansant semi-permanent pentru tevi și filete pe baza de alcool metilic.

**Utilizare recomandată:** Proiectat pentru etanșarea îmbinărilor filetate, cu flanșe sau cu filete pentru a preveni scurgerile în majoritatea situațiilor tehnice și în sistemele de instalații sanitare și de încălzire.

### Caracteristici

Fiind non-abraziv, potrivit pentru utilizarea cu metale, adică oțel, aluminiu și alamă, în combinație cu metale diferite, cauciucuri etc. De asemenea este rezistent la apă, inert și anticoroziv. Potrivit pentru utilizarea cu uleiuri, combustibili, lichide hidraulice, apă potabilă, gaze și lichide de răcire. Nu este afectat între  $-40^{\circ}\text{C}$  și  $+350^{\circ}\text{C}$ .

Previne acțiunea electrolică a efectelor apei de mare.

RESPECTA SPECIFICAȚII COMERCIALE 68-145 / I. Rezistent la 18% acid clorhidric și 5% acid sulfuric.

**Pregătire:** Toate îmbinările trebuie să fie complet curate, uscate și lipsite de orice agent de curățare sau material penetrant înainte de aplicare.

**Aplicare:** Cu preie.

**Strat de acoperire:** Pentru filete aplicați câte un strat pentru fiecare îmbinare și înșurubați imediat. În caz contrar, este posibilă crearea unor straturi suplimentare în funcție de necesități.

**Timp de uscare:** Între 20 minute și 8 ore, în funcție de temperatura și umiditate.

**Timp de re-aplicare:** În decurs de un minut sau până când stratul inițial devine lipicios în funcție de temperatură și umiditate.

**Temperatura de aplicare:** Ideal  $15 - 25^{\circ}\text{C}$

**Suprafața de acoperire:** Aproximativ 16 mp/ litru.

**Compatibilitate:** Compatibil cu majoritatea metalelor și cauciucurilor. Nu este adecvat pentru utilizarea cu țevi care transportă apă potabilă sau alcool.

**Depunere:** Amestecați/ scuturați bine înainte de utilizare.

**Durata stocare/viață:** Mulți ani, dacă sunt depozitați într-o zonă rece și uscată în recipientul original sigilat.

**Riscuri:** Lichid și vapori foarte inflamabili. A se ține departe de căldură / scânteii / flăcări deschise și alte surse de aprindere - nu se fumează. Păstrați recipientul bine închis. Țineți departe de accesul copiilor. Pentru informații complete privind siguranța produsului, vizitați [www.chemico.co.uk](http://www.chemico.co.uk)

**Curățare:** Curățați echipamentul și periați cu alcool metilic.

**Cantitate:** tub plastic 125 ml

**HS No** 340699 90 0

**Informații transport:** UN 1993 Class 3 PG II FLAMMABLE LIQUID NOS Methylated

by **ARMOS**  
LUBRICANTS

Str. Libertății  
Nr. 61  
loc. Targu Mureș  
jud. MUREȘ  
tel. 0265/262.363  
[www.armos.ro](http://www.armos.ro)